

ステンレス用SUSプライマー

ステンレス用

溶剤系エポキシ樹脂下塗材(2液形)

ステンレス用SUSプライマーは、ステンレスに対する密着不良によるトラブルを解消し、防食性・耐久性をさらに向上させています。様々なステンレス製品の塗装にお勧めです。

標準塗装仕様(素地:ステンレス部材の場合)

工程	使用材料	調合比 (重量比)	希釈率 (%)	塗布量 (kg/m ²)	塗装回数	工程時間 (23℃)	塗装方法
下地処理	塗替えの場合は劣化膜をサンダー等で除去してください。 シンナー脱脂等にて油分などの付着物を除去する。						
下塗り	ステンレス用 SUSプライマー	A液:B液 2:1	エポロEシンナー 10~30	0.10~0.15 (※1)	1	5~72時間	刷毛・ローラー スプレーなど
上塗り (※2)	溶剤系上塗材 : ハイアートシリーズ, ネオシリカシリーズ(ネオシリカ5000は除く), エポロ500など 弱溶剤系上塗材 : ライトシリカ, ネオシリカ21Cライト1000など 溶剤系塗床材 : イサムフロアーV(V2), イサムフロアーPU, エポロフロアーU, エポロフロアーESなど						

※1 塗布量は下地の吸込み度合や状況によって多少の増減があります。

※2 上塗りに関しては、各材料のカタログ・MSDS等をご参照ください。

塗装上の注意事項

1. 調合比は塗膜性能を十分に発揮するために重要です。A液とB液の調合比は厳守してください。
2. 専用シンナー以外のシンナーを使用された場合、溶解力不足となる場合があります。
3. 過剰の希釈は乾燥が遅れ、タレやすくなりますのでご注意ください。
4. 調合した材料は、可使用時間(23℃時8時間)以内に使い切ってください。特に夏季は硬化が早くなるので注意してください。
5. ステンレス浴槽内等過酷な条件での使用は避けてください。
6. ステンレス以外の金属には使用を避けてください。
7. 標準塗布量の範囲で、ダレ、塗り残し、スケのないように均一に塗装してください。
8. 標準塗布量以上の厚塗りは避けてください。乾燥不良やひび割れの原因となります。
9. 気温5℃以下、湿度85%以上、表面に結露が見られる場合には施工を避けてください。

一般性状

項目	結果		試験方法
	A液	B液	
粘度	300dPa.s	50mPa.s	B型粘度計
比重	1.55	0.90	比重カップ法(23℃)
加熱残分	77%	26%	JIS K 5601
貯蔵安定性	異常なし		6ヶ月貯蔵(30℃)
可使用時間	8時間		23℃
硬化時間	5時間		23℃



荷姿

材料名	容量		標準塗り面積
ステンレス用 SUSプライマー	12kgセット		80m ² ~120m ² /セット
	A液	8kg	
	B液	4kg	
	6kgセット		
	A液	4kg	40m ² ~60m ² /セット
	B液	2kg	