

特殊合成樹脂エマルジョン下塗り材

アクアートFシーラー

【床用】

アクアートFシーラーは、床用に開発された高性能の水系下塗り材です。下地への密着性が良く、新設工事から改修工事まで幅広くご利用頂けます。

用途

適応下地

- ◆ 新設の場合
 - コンクリート、モルタル等
- ◆ 改修の場合(旧塗膜)
 - アクリル系塗床材
 - ウレタン系塗床材

適応上塗り材

- ◆ 薄膜塗床材
 - イサムフローワーWA NEW
 - イサムフローワーきれい床
 - アクアートフローワーF
 - アースクールF



特長

- 1 水性塗料なので、周辺環境の汚染がなく、作業が安全です。
- 2 悪臭の心配がありません。
- 3 下地と上塗り材との整合性が広く、安定した密着性が得られます。
- 4 使いやすい1液タイプです。
- 5 新築から改修工事まで、幅広い用途に使用できます。

アクアートFシーラー

標準塗装仕様

材 料	調合比 (重量比)	希釈率	標準塗布量 (kg/m ²)	塗回数	塗装間隔 (23℃)	塗装方法
アクアートFシーラー	1液形	無希釈	0.15～0.20	1～2	5時間以上	刷毛・ローラー エアレスなど

注) 1. 塗布量は、下地の形状およびその他の条件によって増減します。

注意事項

- ① 気温5℃以下、湿度85%以上、表面結露の見られる場合は、施工を避けてください。
- ② 標準塗布量に準ずる範囲で、ダレ、塗り残しのないよう均一に塗装してください。
- ③ 上塗材の仕様などについては、それぞれの製品カタログを参照してください。

荷姿

材 料	容 量	標準塗り面積
アクアートFシーラー	15kg	75～100m ² /缶

性能試験成績表

試験項目	結 果	評価方法
密 着 性	100/100	JIS K 5600 クロスカット法
耐 水 性	合格	JIS A 6909
耐アルカリ性	合格	JIS K 5600
貯 蔵 安 定 性	合格	JIS K 5600

一般性状

項 目	結 果	条 件
粘 度	12秒	23℃ FC#4
比 重	1.03	23℃ 比重カップ法
加 熱 残 分	17.5%	JIS K 5601

●塗料の取り扱いおよび貯蔵上の注意

1. 塗装中、乾燥中とも換気をよくし、蒸気を吸い込まないようにし、必要に応じて有機ガス用防毒マスクまたは送気マスクを着用してください。
2. 皮膚に繰り返し接触させると皮膚炎を起こす場合があるため、取り扱い中はできるだけ皮膚に触れないようにし、頭巾、保護メガネ、長袖の作業衣、えり巻きタオル、保護手袋、前掛けなどを着用してください。
3. 容器からこぼれないように取り扱ってください。
4. 取り扱い後は、手洗いおよびうがいを十分にしてください。
5. 取り扱い場所での飲食や喫煙は、決してしないでください。
6. 必ずフタをして、5℃以上40℃以下の一定の場所に貯蔵してください。
7. 子供の手の届かないところに保管してください。

8. 中身を使い切ってから廃棄してください。
 9. 塗装の用途以外には使用しないでください。
 10. 指定された材料以外とは混合しないでください。
 11. 呼吸器や皮膚が過敏なアレルギー体質の方は、この塗料を使用する作業に携わらないでください。
- ※廃棄する場合は、産業廃棄物として処理してください。
※詳細な内容が必要な場合には、各製品の安全データシート(MSDS)を参照してください。

●お問い合わせ先 イサム塗料(株)滋賀工場
〒525-0072 滋賀県草津市笠山8-2-1
TEL.077-562-1360 FAX.077-562-1364

ISAMU イサム塗料株式会社

東京支店 〒335-0014 埼玉県戸田市喜沢南1-5-37 TEL:048(444)0136 FAX:048(444)0138
名古屋支店 〒452-0824 名古屋市西区こも原町82 TEL:052(502)0136 FAX:052(502)0174
大阪支店 〒532-0035 大阪市淀川区三津屋南3-9-8 TEL:06(6308)1363 FAX:06(6308)1348
福岡支店 〒811-2304 福岡県粕屋郡粕屋町仲原2777-1 TEL:092(611)1360 FAX:092(623)8430
仙台出張所 〒983-0034 仙台市宮城野区扇町4-2-21 TEL:022(206)6136 FAX:022(208)5136
滋賀工場 〒525-0072 滋賀県草津市笠山8-2-1 TEL:077(562)1360 FAX:077(562)1364
札幌 TEL:011(823)1360 広島 TEL:082(291)1234

http://www.isamu.co.jp

イサム塗料 検索

カタログ No.DA016-13-01

00-00